

## Wkłady klejowe



### Charakterystyka

- transparentny kolor zapewniający uniwersalne zastosowanie;
- wykonane z materiałów najwyższej jakości w klasie A: EVA, żywica, parafina;
- czas nagrzewania od 10 do 40 sekund;
- temperatura mięknięcia 88 °C;
- temperatura pracy 100-200 °C;
- lepkość stopu 25 PC (2,5 Pa\*s);
- średnica 11.2 mm;
- opakowanie 1 kg;
- do zastosowania przy materiałach: drewnianych, plastikowych, ceramice, tekturze, szkle.

### Dane techniczne

HT2C133	5902801214530	∅ 11.2 mm ←→ 200 mm



**Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a,  
10117 Berlin, Deutschland**

**Producent/ Manufacturer/ Hersteller/**

Произведено для:

**PL** GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

**Importer/ Импортёр:**

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

**RU** ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

**HR** GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Distributor:**

**ES** GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

**CZ** GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

**BR** GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI

Rua William Booth 500 - Boqueirão  
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil